

# ECOSTICK®1804

## 产品说明/性质:

基于聚氨酯改性的聚合物的水分散体，约50%。

## 使用方法:

刷子，喷枪

## 特点:

水性粘合剂，非常适用于皮革耦合，生态皮革，纺织物，封面，硬纸板。是粘合PVC，EVA，尼龙和现成橡胶的理想选择。是粘合油脂含量高达15%的油脂皮革的理想选择。

## 使用说明:

在两侧涂抹ECOSTICK®1804。晾干。要在不预热粘合剂的情况下进行工作，请在干燥后20分钟内将两面连接并压紧。否则，如果超过此时间，请以70° -75° 重新激活，然后按下压合。该粘合剂可以单侧涂在皮革上，以使皮革与纺织品，聚对苯二甲酸乙二醇酯，泡沫橡胶结合：在皮革或吸收性不强的材料上涂大量ECOSTICK®1804，并立即结合。

## 开放时间:

冷粘合：粘合剂干燥后20分钟以上。加热再激活：48小时内。

## 规格:

在低温下使用的水性聚氨酯粘合剂。也可以通过重新激活来粘合。聚合物防黄变

## 使用说明:

如果稍微超过开放时间（超过30分钟），则可以通过再活化方法（膜表面温度约为60° -70°）去活化粘合剂的基材，约4天后达到最终强度。

