

ECOSTICK[®] 1816B

Descrizione/Natura del prodotto

Dispersione acquosa di un polimero a base di poliuretano modificato, ca.50 %

Modi di applicazione

Pistola a spruzzo, macchine a rullo

Caratteristiche

Adesivo a base acqua ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, tessuti, fodere, cartoni, rigenerati. Idoneo anche per l'incollaggio di PVC, EVA, nylon e gomme opportunamente preparate. Adeguato per l'incollaggio di pellami ingrassate con presenza di oli fino al 15%.

Modalità di impiego

Applicare ECOSTICK[®] 1816B su entrambe le parti. Lasciare asciugare. Per la lavorazione a freddo accoppiare le due parti entro 20 minuti dall'essiccazione e pressare. Altrimenti, dopo tale tempo riattivare a 60°-70°, accoppiare e pressare. E' possibile applicare l'adesivo da una sola parte per accoppiatura di pellami con tessuti, moltoprene, gomma piuma: applicare in quantità abbondante ECOSTICK[®] 1816B sul pellame o comunque sul materiale meno assorbente ed accoppiare immediatamente.

Tempo di apertura

Adesione a freddo: entro 20 minuti dall'essiccazione del film adesivo.
Riattivazione a caldo: entro 48 ore.

Note

Se si supera il tempo aperto per l'incollaggio a freddo (circa 30 minuti), si può riattivare il substrato adesivo con il metodo di riattivazione (temperatura di superficie della pellicola a 60°-70°). La robustezza finale si raggiunge dopo circa 4 giorni.



Intercom Srl ® - P.iva e C.F. 06183210480

Indirizzo: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Telefono: +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it